



甲基硅树脂溶液

RH-SR-4715

成分信息

三甲基硅烷氧基硅酸酯与聚二甲基硅氧烷混合物

产品描述

本产品由 70%三甲基硅烷氧基硅酸酯和 30%低粘度二甲基硅油混合而成的液态产品，使用便捷。三甲基硅烷氧基硅酸酯具有优异的成膜性，而低粘度聚二甲基硅氧烷具有较快的挥发性能，应用到化妆品配方中可使产品涂抹过程快速成膜，迅速定妆等作用，广泛用于彩妆、防晒及头发护理中。

物化参数

INCI 名	聚二甲基硅氧烷（和）三甲基硅烷氧基硅酸酯
外观	无色或淡黄色透明液体
树脂含量	70%
粘度（25°C, mpa.s）	400-800

应用

- 与多种有机油脂和硅油兼容；
- 提升彩妆产品的舒适性、色彩强度和光泽；
- 用于防晒产品时,与防晒剂的良好兼容性和更佳的耐洗去性,使其能够潜在提高防晒产品的 SPF 值；
- 为底妆产品提供卓越的抗转移性和耐洗去性，能够形成耐磨损、耐洗去的持久性薄膜。

配方用量参考

配方类型	建议添加量
粉底液	7~15%
防晒	7~15%
睫毛膏	25~70%



Runhe

浙江润禾有机硅新材料有限公司

产品技术资料 A/1 2024 年 6 月

不沾杯口红

7~20%

包装

本产品使用 25kg 塑料桶包装。

贮存

防止日光直照暴晒，远离明火，保持通风干燥。贮存期 2 年。

特别说明

本文所提供的技术参数均为典型值，仅供参考，不作为产品验收标准，恕不经预告更改。由于使用条件的差异，我们不能保证产品在某些用法与用途上的正确性和适用性，不承担由此产生的任何直接、间接或意外损失责任。用户在使用产品之前应进行相关试验或咨询我司技术人员。

地址：浙江省德清经济开发区长虹东街伟业路 102 号 Email: runhe@chinarunhe.com

电话：0572-8023666 传真：0572-8021777 网址：www.chinarunhe.com